

ハードコートフィルム

【分類】

PETフィルムベース (UV硬化型ハードコート)

【商品郡】

・SH-6188
・DH/A-6188
・AG#125 Hz7

【商品郡】

・SK6-3125

【用途例】

・ディスプレイ ・タッチパネル

【用途例】

・携帯電話 ・ノートPCの外装

【特徴】

基材の片面あるいは両面にコート層があります。
AG層は外光や蛍光灯の光の映り込みや眩しさを抑えます。

【特徴】

IML成型に優れたハードコートフィルムです。

【製品構成】

・SH-6188

Clear Coat層
PET<188μ>

・SK6-3125

Clear Coat層
PET<125μ>

・DH/A-6188

Clear Coat層
PET<188μ>
AB-HC層

・AG#125 Hz7

AG層
PET<125μ>

*PETフィルムの厚み、AGのヘイズは任意に対応可能です。

【物性】

品名	HAZE%	Tt%	Hardness(JIS K5600)		Adhesion	Steelwool abrasion
	JIS K7136	JIS K7361	AG面	Clear面	JIS K5600	#0000
SH-6188	0.7	91.8	-	2~3H	○	○
DH/A-6188	0.2	91.6	-	2~3H	○	○
SK6-3125	0.4	91.0	-	1~2H	○	△
AG#125 Hz7	7.4	88.9	2~3H	-	○	○

上記は測定値であり保証値ではございません。

本資料に記載されているデータ及び内容は充分信頼しうるものと考えておりますが、使用目的・使用条件等により相違する場合もございますので、予め事前に御確認のうえ御使用下さる様お願いいたします。

TOFCO21

TOYOHOZAI CO.,LTD.

東洋包材株式会社コーティング事業部

〒101-0053

東京都千代田区神田美土代町5番地(第二日成ビル)

TEL. 03-3292-8571 (代表) FAX. 03-3295-7367

TOYOHOZAI CO.,LTD. COATING DIVISION

NISSEI BLDG., 5, MITOSHIRO-CHO. KANDA,

CHIYODA-KU, TOKYO, 101-0053, JAPAN

PHONE: +81-3-3292-8571 FAX: +81-3-3295-7367