

プロテクトフィルム(アクリル系粘着剤タイプ)

コシのある75 μ 帯電防止タイプ

帯電防止層
PET<75 μ >
粘着層<6 μ >
PETセパレータ<25 μ >

貼りやすさ重視の38 μ 帯電防止タイプ

帯電防止層
PET<38 μ >
粘着層<20 μ >
PETセパレータ<25 μ >

コストパフォーマンスに優れる25 μ タイプ

PET<25 μ >
粘着層<6 μ >
PETセパレータ<25 μ >

【物性】

品名	HAZE%	Tt%	粘着力[gf/25mm]	表面抵抗値
	JISK7136	JISK7361	対PET	[Ω /□]
プロテクトフィルムAS 75 μ	3.4	89.5	10	10 ^{9~10}
プロテクトフィルム 25 μ				
プロテクトフィルムAS 38 μ	3.0	90.0	15	10 ^{9~10}

上記は測定値であり保証値ではございません。

本資料に記載されているデータ及び内容は充分信頼しうるものと考えておりますが、使用目的・使用条件等により相違する場合もございますので、予め事前に御確認のうえ御使用下さる様お願いいたします。

TOFCO 21

TOYOHOZAI CO.,LTD.

東洋包材株式会社コーティング事業部

〒101-0053

東京都千代田区神田美土代町5番地(第二日成ビル)

TEL. 03-3292-8571(代表) FAX. 03-3295-7367

TOYOHOZAI CO.,LTD. COATING DIVISION

NISSEI BLDG., 5, MITOSHIRO-CHO. KANDA,

CHIYODA-KU, TOKYO, 101-0053, JAPAN

PHONE: +81-3-3292-8571 FAX: +81-3-3295-7367