

光学粘着フィルム

【ラインナップ】

高透明ベースレス粘着フィルム

- ・OAD-Type R
- ・OAD-Type CF
- ・OAD-Type P
- ・OAD-Type V

【製品構成】

セパレーター
粘着層
セパレーター

【特徴】

- 高透明ですので、PDPやLCDの実装にも対応可能です。
- ハードコートフィルム等ベースフィルムへ直接、貼合が可能です。

例

HC層
ベースフィルム
粘着層
セパレーター

【基本物性データ】

ラインナップ	粘着厚み	Hz(%)	Tt%	対ガラス(N/25mm)	対PET(N/25mm)
OAD-Type R	25 μ	0.8	92	9	8
	50 μ	0.8	92	11	9
	150 μ	1.0	90	14	11
OAD-Type CF	25 μ	0.9	92	15	9
	50 μ	0.9	92	17	12
OAD-Type P	25 μ	0.9	92	20	12
	50 μ	0.9	92	25	15
OAD-Type V	175 μ	1.1	89	18	12

【各グレード特徴】

OAD-Type R	段差追従とクッション性があります。
OAD-Type CF	酸フリー(耐金属腐食)で、ITO膜の劣化をしにくくします。
OAD-Type P	アクリルやポリカなどの張り合わせに向き、アウトガスを防ぎます。
OAD-Type V	大きな段差追従性を有し、アウトガス成分が極微量です。

上記は測定値であり保証値ではございません。

本資料に記載されているデータ及び内容は充分信頼しうるものと考えておりますが、使用目的・使用条件等により相違する場合もございますので、予め事前に御確認のうえ御使用下さる様お願いいたします。

TOFCO2I



TOYOHOZAI CO.,LTD.

東洋包材株式会社コーティング事業部

〒101-0053

東京都千代田区神田美土代町5番地(第二日成ビル)

TEL. 03-3292-8571(代表) FAX. 03-3295-7367

TOYOHOZAI CO.,LTD. COATING DIVISION

NISSEI BLDG., 5, MITOSHIRO-CHO. KANDA,

CHIYODA-KU, TOKYO, 101-0053, JAPAN

PHONE: +81-3-3292-8571 FAX: +81-3-3295-7367